



Informações Técnicas

LENG 68 / 100 / 150 / 220 ÓLEO ANTIGOTEJANTE

DESCRIÇÃO

Óleo lubrificante destilado de petróleo de natureza parafínica. Sua aditivação garante uma lubrificação mais adequada às partes móveis e evitando o gotejamento e desgaste excessivo. Indicado para o uso em equipamentos e maquinários onde se requeiram essa característica de aditivação diferenciada, proteção e boa demulsibilidade.

Essa linha de produtos é indicada para sistemas de guias de barramentos devido sua maior proteção à corrosão e ferrugem-(L), assim como antifricção e antidesgaste-(P). Usado também em alguns sistemas (slideway) que utilizam esse tipo de lubrificação. Para isso, range de viscosidades de ISO 68 a 220. Aditivos presentes em sua fórmula: antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem, modificadores de fricção, antioxidante e agentes de adesividade, além de antiespumante que contribuem ativamente no sistema aplicado.

Graus de viscosidades ISO VG: 68 / 100 / 150 / 220 – Especificações DIN 51502 – Aplicações CG – Aditivos especiais empregados L – P

Produto isento de registro ANP, conforme Resolução nº 804 de 20/10/2019

*** Disponibilidade:** Embalagem com 4/5 litros; 20 litros e 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇ. TÉCNICAS	MÉTODO	UN	PADRÃO (*)	PADRÃO (*)	PADRÃO (*)	PADRÃO (*)
GRAU ISO		-	68	100	150	220
APARÊNCIA	LWA 001	-	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
COR	ASTM D1500	-	2,5 máx.	2,5 máx.	3 máx.	3 máx.
DENSID. 20/4°C	ASTM D1298	g/ml	0,860/0,890	0,860/0,890	0,865/0,895	0,870/0,900
VISCOS. 40°C	ASTM D445	cSt	61,2 / 74,8	90 / 110	135 / 165	198 / 242
VISCOS. 100°C	ASTM D445	cSt	5,6 / 9,3	9,3 / 12,5	12,5 / 16,3	16,3 / 21,9
ÍNDICE VISCOS.	ASTM D2270	cSt	≥90	≥95	≥93	≥93
PONTO FULGOR	ASTM D92	°C	≥180 °C	≥180 °C	≥ 190 °C	≥ 200 °C

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Data: 16/06/2016

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P

CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720