



DX COMPRESSOR

ISO VG 32 / 68 / 100 e 150

DESCRIÇÃO

São óleos lubrificantes minerais direcionados para utilização em compressores. É formulada com óleos básicos selecionados de excelente qualidade contendo aditivos antioxidantes e antiespumante e corante vermelho para melhor visualização tanto de níveis quanto possíveis vazamentos. Sua principal aplicação é para compressores de ar recíprocos (pistão), parafuso, compacto, herméticos e semi-herméticos. Atua na lubrificação e arrefecimento em todo o sistema, reduzindo e prevenindo o desgaste prematuro. Apresenta excelente estabilidade à oxidação e resistência a formação de crostas além de um excelente poder antiespumante e demulsibilidade(separação da água).

Disponíveis nas viscosidades **ISO VG 32, 68, 100 e 150.**

* **Disponibilidade:** Embalagem com 4/5 litros; 20 litros e 200 litros e Granel.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESPECIFICAÇ. TÉCNICAS	MÉTODO	UN	PADRÃO(*)	PADRÃO(*)	PADRÃO(*)	PADRÃO(*)
GRAU ISO		-	32	68	100	150
APARÊNCIA	LWA 001	-	Líquido Límpido Vermelho	Líquido Límpido Vermelho	Líquido Límpido Vermelho	Líquido Límpido Vermelho
COR	ASTM D1500	-	N.A	N.A	N.A	N.A
DENSID. 20/4°C	ASTM D1298	g/ml	0,850/0,910	0,850/0,910	0,850/0,920	0,850/0,920
VISCOS. 40°C	ASTM D445	cSt	28,8 / 35,2	61,2 / 74,8	90 / 110	135 / 165
VISCOS. 100°C	ASTM D445	cSt	≥4,6	5,6 / 9,3	9,3 / 12,5	12,5 / 16,3
ÍNDICE VISCOS.	ASTM D2270	cSt	≥95	≥95	≥96	≥98
PONTO FULGOR	ASTM D92	°C	≥180°C	≥190 °C	≥200 °C	≥ 210 °C
PONTO FLUIDEZ	ASTM D97	°C	(-8) °C mín.	(-6) °C mín.	(-5) °C mín.	(-5) °C mín.

Nota: (*) Essas Informações podem apresentar margem (range) para maior ou menor, ou seja, são valores médios encontrados.

Data: 16/06/2018

Responsável Técnico
Eduardo Britto – CRQ –IV Região – Nº04445335

Rua Cordeiros, 1027 – Vila Nova Bonsucesso – Guarulhos – S.P
CEP: 07175-130 – TEL.: (11)2279-7719 / 2279-7720